







Infotabelle

Schaumstoffe für individuelle Inlays

Material	Farben	Matrrialstärke	Eigenschaften	Bild
<i>LDPE 29</i>	schwarz	5/10/15/20/30/40/50/100	ca. 29 kg/m3 1% Wasseraufnahme weichelastisch	
<i>LDPE 40</i>	schwarz	50	ca. 40 kg/m3 0,5% Wasseraufnahme weichelastisch	
<i>Weichschaum</i>	Grauschwarz	20/50/100	ca. 24 kg/m3 15% Luftdurchlässigkeit sehr weichelastisch	
<i>Weichschaum genoppt</i>	Grauschwarz	30/50	ca. 24 kg/m3 15% Luftdurchlässigkeit sehr weichelastisch	
<i>Recyclingschaum</i>	Bunt-schwarz	20	ca. 100 kg/m3 4% Luftdurchlässigkeit mittelfest	
<i>Kontrastschaum</i>	Bunt/schwarz	individuell	ca. 29 kg/m3 1% Wasseraufnahme weichelastisch	

– Weitere Schaumstoffe auf Anfrage möglich –